

SPEZIFIKATION

HYDROCARBON RESIN EE 10718773 TS 4:2013

Bezeichnung	Norm				Test Method
	HCR-95	HCR-95V	HCR-105	HCR-105A	
1. Aussehen	Feste Plättchen bis 5 cm mit einer Dicke bis zu 3 mm, ohne Fremdstoffe				visuell
2. Erweichungspunkt, °C	80-100	85-105	95-115	95-115	GOST 11506, ISO 4625-1
3. Asche, max. %	0,2	0,1	0,2	0,1	GOST 7846
4. Wasser, max. %	0,4	0,1	0,4	0,1	GOST 2477, ISO 3733
5. Schwefel, max. %	0,2	0,1	0,2	0,1	ISO 8754
6. Glanzkohlenstoff, min. %	55	58	55	55	VDG-MERKBLATT P-85
7. Benzo(a)pyren mg/kg, max.	10	5	10	5	ISO 18287