

# SPEZIFIKATION

## STYROL-INDEN HARZ (SIS) EE 10718773 TS 7:2013

Bezeichnung	Norm	Test-Methode
1. Aussehen	Feste Plättchen bis 5 cm, mit einer Dicke bis zu 3 mm, ohne Fremdstoffe	visuell
2. Erweichungspunkt, °C	80-100	GOST 11506, ISO 4625
3. Asche, max. %	0,7	GOST 7846, ISO 6245
4. Wasser, max. %	0,4	GOST 2477, ISO 3733
5. Schwefel, max. %	1,0	GOST 28644, ISO 6528/1
6. Mechanische Beimischungen, %, max.	1,0	GOST 6370
7. Säure oder Alkalität, %, max.	0,05	p. 6.5 TS